

بررسی تاثیر افزودن بنتونیت بر پارامترهای مقاومتی پوشش چندلایه دفن پسماند پرتوزا؛ مطالعه موردی پسماندگاه انارک

ابوالفضل یعقوبی^۱،^۲، دانیال قدیانی^۱،^۳، سعید زارع گنجاوردی^۱،^۳، صابر حسنلو^۱، امیرمسعود
طاهریان^۱، علی مالکی فارسانی^۱

۱- شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران، کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۵۹۳۱، تهران، ایران

۲- گروه زمین شناسی نفت، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
abolfazlyaghoubi2@gmail.com

۳- دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

ataherian@aeoi.org.ir 'shassanlou@aeoi.org.ir 'szareganjaroodii@aut.ac.ir 'd.ghadyani@aut.ac.ir
amaleki@aeoi.org.ir

چکیده

بحث مدیریت، نگهداری و دفن پسماند پرتوزای تولیدی در صنعت هسته‌ای همواره یکی از چالش‌های مهم این صنعت به شمار می‌آید. یکی از روش‌های دفن پسماند پرتوزا دفن نزدیک سطح می‌باشد که اجرای پوشش‌های چندلایه از خاک در محل دفع پسماند می‌تواند از انتشار آلودگی‌های پرتوی جلوگیری نماید. در این مطالعه، خاک محل پسماندگاه انارک در استان اصفهان از طریق انجام آزمایش‌های مورد نیاز بررسی شده و دو نمونه همگن از خاک محل تهیه سپس دو نمونه بنتونیت از بین هفت نمونه بنتونیت جهت اختلاط با خاک برای رسیدن به نیازهای طرح برای پوشش چندلایه محل دفن پسماند انتخاب شد تا پارامترهای مکانیکی نظیر مقاومت فشاری تک محوری، برش مستقیم، تحکیم و خصوصیات تراکمی همچنین به بررسی شاخص خمیری و جهت جلوگیری از نشت مایعات به درون ترانشه دفن به بررسی ضریب نفوذپذیری پرداخته شد. نتایج نشان داد، با اضافه شدن بنتونیت شاخص خمیری افزایش پیدا کرده و این امر باعث افزایش چسبندگی خاک می‌شود. همچنین مشاهده شد با افزودن بنتونیت مقاومت فشاری تک محوری افزایش یافت که این میزان با بالا رفتن شاخص خمیری رابطه مستقیم دارد. روند افزایش درصد بنتونیت و شاخص خمیری خاک را می‌توان با تقریب مناسبی بصورت یک رابطه خطی نشان داد. پس از انجام آزمایش نفوذپذیری مشاهده شد که با افزایش میزان بنتونیت نفوذپذیری کاهش می‌یابد، اگرچه افزایش تراکم تاثیر مستقیم بر این امر دارد. در نهایت، نتایج برخی از آزمایشات انجام شده با گزارشات و مقالات موجود جهت صحت‌سنجی مقایسه شد.

واژه‌های کلیدی: دفن، پسماند پرتوزا، بنتونیت، مقاومت فشاری، شاخص پلاستی

مقدمه

گردد [۱]. با توجه به اهمیت دفن نزدیک سطح پسماند پرتوزا، طراحی محافظه کارانه سیستم دفن پسماند و پوشش آن در دستور کار قرار گرفته شد. اجرای پوشش‌های چندلایه از خاک اصلاح شده در محل دفع پسماند می‌تواند از انتشار آلودگی جلوگیری نماید. استفاده از خاک‌های محل دفن پسماندها جهت اجرای پوشش از جهات مختلف از جمله جنبه

دفن پسماندهای پرتوزا امروزه یکی از چالش‌های صنایع هسته‌ای است. از این رو لازم است تا پسماندهای مدیریت شده و به روش مطمئن دفن شوند تا از آسیب به مردم و محیط زیست در حال و آینده جلوگیری

بر روی بخش عبوری از الک ۴۰ طبق روش معمول، انجام داد [۴]. کومار و یانگ در سال ۲۰۰۲ میلادی، خواص مخلوط خاک رس و بنتونیت را جهت اجرای لایه محافظ محل دفن پسماند بررسی نمودند. بررسی خاک اصلی انتخاب شده نشان می‌دهد که بر اساس روش طبقه‌بندی متحد نمونه خاک CL با حد روانی ۴۳ درصد و حد خمیری ۱۸ درصد است. همچنین، بنتونیت استفاده شده دارای عنصر غالب سدیم بوده و حد روانی و حد خمیری آن به ترتیب ۵۵۰ و ۵۵ درصد است. میزان بنتونیت استفاده شده در این آزمایش ۳، ۵ و ۷ درصد است [۵].

در این مطالعه، خاک محل پسماندگاه دفن پسماندهای پرتوزا انارک در استان اصفهان از طریق انجام آزمایش‌های مورد نیاز بررسی شده و دو نوع بنتونیت مختلف جهت اختلاط با خاک محل برای رسیدن به خصوصیات موردنظر برای پوشش چندلایه محل دفن پسماندها بررسی شده و همچنین درصد بنتونیت مناسب جهت اختلاط با خاک محل بررسی خواهد شد. برای این کار خصوصیتی مانند مقاومت فشاری تک محوری، تحکیم، خصوصیات تراکمی و دیگر موارد مدنظر خواهد بود.

روش کار

پسماندگاه انارک به عنوان محل دفن پسماندهای پرتوزا انتخاب گردیده است. پسماندگاه انارک در استان اصفهان و در ۲۲ کیلومتری شمال غربی شهرستان انارک واقع شده است.

جهت آماده‌سازی خاک مورد نیاز برای انجام آزمایش، تعداد ۱۳ چاهک شناسایی با عمق‌هایی بین ۰/۳ تا ۶ متر جهت بررسی لایه‌های خاک و شناخت لایه‌های آبرفتی در محل پسماندگاه حفاری شده و ۳۴ نمونه خاک از عمق‌های مختلف این چاهک‌ها تهیه و تحویل آزمایشگاه شده است. نمونه‌برداری از چاهک‌ها از عمق ۰/۳ متر از سطح زمین و به فواصل هر یک متر تا عمق حداکثر ۶ متر صورت گرفته است. پس از تشریح نظری نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه و با توجه به شباهت بعضی از آن‌ها به همدیگر، این نمونه‌ها به ۵ دسته کلی، هر دسته شامل نمونه‌های مشابه خاک محل تقسیم گردیدند. بخش اعظم خاک محل را ماسه قرمز رنگ متمایل به قهوه‌ای یا خاکستری با دانه‌بندی خوب، همراه با حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد شن و مقداری لای تشکیل می‌دهد. در بعضی محل‌ها نیز مقدار کمی گچ و قلوه سنگ در خاک دیده می‌شود. لایه قرمز رنگ رس با پلاستیسیته کم تا متوسط و سنگ رس (مارن) در پایین‌ترین عمق بعضی چاهک‌ها نیز دیده شده، و در یک محل نیز ماسه با دانه‌بندی یکنواخت به رنگ قهوه‌ای متمایل به صورتی در عمق ۳۰ سانتیمتری و نزدیک سطح زمین مشاهده شده است. مشخصات پوشش چندلایه با توجه به طراحی‌های صورت پذیرفته دارای ۴ لایه می‌باشد، که خصوصیات هر لایه در جدول (۱) آورده شده است. لازم

اقتصادی اهمیت دارد. اما استفاده از خاک‌های محل جهت ساخت پوشش تنها در شرایطی مجاز است که خاک‌های مورد استفاده با مشخصات استاندارد پوشش‌های لازم برای تامین اهداف پروژه منطبق باشد. به عنوان مثال لازم است مشخصات مقاومتی، تغییر شکل پذیری و مقاومت در برابر تغییرات محیطی را نیز ارضا نماید. به همین دلیل شناخت مشخصات ژئوتکنیکی خاک با استفاده از آزمون‌های استاندارد آزمایشگاهی برای تعیین سایر خصوصیات خاک جهت اجرای پوشش ایمن نیز لازم است.

بنتونیت نوعی خاک رس بوده که شامل مقادیر چشم‌گیری از کانی مونت‌موریلونیت است. بنتونیت دارای خاصیت متورم‌شوندگی در تماس با آب و جذب آب بالا است. از این خاصیت بنتونیت می‌توان به عنوان یک بهبوددهنده خواص مسدودسازی خاک‌های رسی در محل‌های دفن پسماندهای شهری یا هسته‌ای استفاده می‌شود. بنتونیت‌های مختلفی از لحاظ کانی و مواد تشکیل‌دهنده آن‌ها وجود دارند. به عنوان مثال می‌توان از بنتونیت سدیم‌دار، بنتونیت کلسیم‌دار، بنتونیت آلومینیوم‌دار و دیگر موارد نام برد. در این میان بنتونیت سدیم‌دار به دلیل قابلیت بالای تعویض یونی، اندازه کوچکتر ذرات، مساحت سطحی بالا نسبت به سایر بنتونیت‌ها و در نتیجه افزایش حجم بیشتر در تماس با آب در فرآیند عایق‌سازی پوشش‌های رسی کاربرد بیشتری دارد [۲]. افزودن بنتونیت به خاک محل باعث تغییر خصوصیات مختلف آن مانند مقاومت برشی، نفوذپذیری، سختی و مدول تغییر شکل، خصوصیات تراکمی، وزن حجمی و دیگر موارد می‌شود. همچنین در دهه‌های اخیر، خاصیت خود ترمیمی و بسته‌شدن ترک‌ها در خاک‌های مخلوط شده با بنتونیت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. براساس بررسی‌های صورت گرفته، افزایش نشانه خمیری و خاصیت تورم‌پذیری و کاهش نفوذپذیری خاک‌های رسی باعث ایجاد خاصیت خودترمیمی می‌گردد. اکثر پژوهش‌های پیشین نشان داده است که افزودن بنتونیت به خاک‌ها باعث افزایش مقاومت فشاری تک محوره، چسبندگی، رطوبت بهینه جهت رسیدن به تراکم حداکثر، تورم‌پذیری، اندکس خمیری و تغییر (معمولاً به صورت کاهش) در زاویه اصطکاک داخلی خاک می‌گردد. نوع و میزان تغییرات ذکر شده به نوع خاک پایه و همچنین نوع و درصد بنتونیت افزوده شده نیز بستگی دارد. معمولاً با افزایش مقدار بنتونیت، میزان تغییرات ذکر شده افزایش می‌یابد.

آپولینا در سال ۱۹۸۰ میلادی با بررسی دیوارهای آب‌بند بنتونیتی به این نتیجه رسید که همواره تراکم‌پذیری و نفوذپذیری یک نمونه‌ی خاک با یکدیگر رابطه عکس دارند. او همچنین گزارش کرد که با افزایش شاخص خمیری خاک، نفوذپذیری آن کاهش می‌یابد [۳]. در مطالعه‌ی دیگر، دی در سال ۱۹۹۶ میلادی، با مخلوط کردن ۳۰ درصد بنتونیت با خاک ماسه‌ای، خودترمیمی خاک حاصل شده را با استفاده از چرخه‌ی ذوب-انجماد ارزیابی کرد. او جهت تعیین شاخص خمیری خاک، آزمایش‌های تعیین حدود اتربرگ را بر روی کل نمونه، و نه تنها

به ذکر است که، لایه اول که لایه نفوذناپذیر بوده، پایین ترین لایه خواهد بود.

جدول ۲: پارامترهای دانه بندی (اندازه دانه ها برحسب میلی متر)

رد شده از الک ۲۰۰ (درصد)	C _c	C _u	D ₆₀	D ₅₀	D ₃₀	D ₁₀	نمونه خاک
۲۳/۶۲	۱/۳	۵۸/۵	۰/۹۸۸	۰/۵۲۵	۰/۱۴۵	۰/۰۱۷	۱
۲۵/۹۲	۱/۱	۴۲	۰/۷۰۸	۰/۴۰۴	۰/۱۱۶	۰/۰۱۷	۲

جدول ۱: مشخصات لایه های مختلف پوشش چندلایه

نام لایه	جنس لایه	ارتفاع (cm)	نفوذپذیری (cm/s)	چسبندگی (کیلو پاسکال)	زاویه اصطکاک (درجه)
لایه نفوذناپذیر	ریزدانه مخلوط با بنتونیت زیر الک ۴	۸۳	7×10^{-7}	۱۱-۱۰۳	۱۹
زهکش	ترکیب شن و ماسه ریز و درشت	۳۰	3×10^{-1}	۰	۳۲-۴۴
قلوه سنگ	سنگ شکسته درشت	۲۰	کاملا نفوذپذیر	۰	۳۲-۴۴
خاک طبیعی	خاک آبرفت	۱۰۰	3×10^{-6}	۲۲-۵۰	۲۷-۳۴


تعیین حدود اتربرگ

برای هفت نمونه خاک و هفت نمونه بنتونیت انجام شد، دو نوع بنتونیت با حدود اتربرگ بیشتر و دو نمونه مخلوط همگن از خاک محل با توجه به نیاز طراحی برای انجام فاز اصلی آزمایشات انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت. جدول (۳) نشان دهنده شاخص خمیری نمونه های خاک و بنتونیت مورد استفاده در آزمایشات می باشد.

جدول ۳: حدود اتربرگ خاک و بنتونیت و مخلوط آن ها

شاخص خمیری	نمونه
۵	مخلوط خاک شماره ۱
۴	مخلوط خاک شماره ۲
۲۰۱	نمونه بنتونیت A1
۴۰۰	نمونه بنتونیت E2
۱۸	مخلوط خاک با ۱۰ درصد بنتونیت A1
۲۵	مخلوط خاک با ۱۰ درصد بنتونیت E2
۲۳	مخلوط خاک با ۱۵ درصد بنتونیت A1
۳۲	مخلوط خاک با ۱۵ درصد بنتونیت E2


در شکل (۲)، رابطه بین درصد دو نوع بنتونیت مورد استفاده (B.C.) و شاخص پلاستیک خاک مخلوط (PI) نشان داده شده است. در این شکل دیده می شود که رابطه بین افزایش درصد بنتونیت و شاخص پلاستیک خاک را می توان با تقریب مناسبی بصورت یک رابطه خطی نشان داد.



شکل ۲: رابطه بین درصد بنتونیت و شاخص پلاستیک نمونه های مخلوط

با توجه به روابط خطی نشان داده شده در شکل بالا می توان دریافت که در صورت اضافه شدن بنتونیت پودر انارک (A1) به خاک محل، مقدار شاخص خمیری مخلوط را می توان با استفاده از رابطه (۱)

پوشش چندلایه پس از اجرا دارای عرض ۳۳/۳۳ متر طول ۶۴ متر خواهد بود. پلان پوشش طراحی شده در شکل (۱) ارائه شده است که مجموع ارتفاع ۵ لایه در مرکز پوشش ۲/۳۴ متر می باشد.



شکل ۱: نمایی از پوشش چندلایه دفن پسماند پرتوزا


نتایج

آزمایش دانه بندی

در این آزمایش نمونه خاک با استفاده از الک های استاندارد بر اساس اندازه ذرات و درصد دانه های با اندازه های مختلف در توده خاک، دانه بندی می شود. این روش آزمون، برای تعیین کمی توزیع ذرات با اندازه های مختلف در خاکها کاربرد دارد. در جدول (۲) پارامترهای دانه بندی نمونه های خاک مخلوط به صورت خلاصه آمده است.

داده شده است. با توجه به شکل دیده می شود که با افزودن بنتونیت منحنی تراکم به سمت راست و پایین کشیده شده است. به عبارت دیگر با اضافه شدن بنتونیت وزن مخصوص خشک حداکثر نمونه کاهش ولی درصد رطوبت بهینه افزایش پیدا کرده است. این نتایج با نتایج تحقیقات گذشته منطبق نیست. عدم انطباق موجود با دو تحقیق ذکر شده ممکن است به دلیل جنس خاک پایه، ریزدانه یا درشت دانه بودن آن یا جنس بنتونیت استفاده شده باشد.

از سوی دیگر، در شکل (۳) منحنی تراکم مخلوط نمونه‌ها با اعمال ۹۰ درصد انرژی نشان داده شده است. با مقایسه منحنی‌ها مشخص می شود که با کاهش انرژی تراکم، منحنی به سمت راست و پایین منتقل می شود. یعنی وزن مخصوص خشک حداکثر کاهش و درصد رطوبت بهینه افزایش می یابد.



شکل ۳: منحنی‌های به دست آمده از آزمایش‌های تراکم بر روی تمامی نمونه‌ها

آزمایش تک محوری

برای این آزمایش از درصد رطوبت بهینه خاک استفاده شد و پس از ساخت نمونه‌ها، آنها را به مدت ۷ روز در شرایط رطوبت ثابت (درون پوشش پلاستیکی) قرار داده، سپس بارگذاری بر روی آنها انجام شد. درصدهای تراکم نمونه‌ها در جدول (۶) ذکر شده است.

جدول ۶: نتایج آزمایش تعیین مقاومت فشاری محصور نشده

شماره نمونه خاک مخلوط	درصد تراکم نسبی	مقاومت فشاری تک محوری (کیلو پاسکال)
۱	۹۵	۱۲/۴۵
۲	۹۵	۱۵/۶۹
مخلوط با ۱۰ درصد بنتونیت A1	۹۵	۱۸/۳
مخلوط با ۱۰ درصد بنتونیت E2	۹۵	۲۸/۰۲

شکل (۴) نشان دهنده منحنی‌های به دست آمده از آزمایش مقاومت فشاری تک محوری بر روی ۴ نمونه می باشد. با توجه به این شکل مشخص است که افزودن بنتونیت، مقاومت فشاری تک محوری نمونه‌ها را افزایش و برای بنتونیت با شاخص خمیری بیشتر، این افزایش بیشتر بوده است.

و در صورت اضافه شدن بنتونیت پارس (E2) شاخص خمیری مخلوط را می توان با استفاده از رابطه خطی (۲) محاسبه کرد.

$$PI = 1.21(B.C.) + 5.21 \quad (1)$$

$$PI = 1.83(B.C.) + 5.43 \quad (2)$$

طبقه بندی و نامگذاری خاک

با استفاده از نتایج آزمایش‌های دانه بندی و تعیین حدود اتربرگ، طبقه بندی و نامگذاری نمونه‌های خاک بر اساس روش متحد (Unified Soil Classification System, USCS) انجام شد. نتایج نامگذاری خاک‌ها در جدول (۴) لیست شده است. همانگونه که در این جدول دیده می شود، بخش اعظم خاک منطقه را ماسه لای دار یا رس دار تشکیل می دهد. یک گروه از خاک‌ها نیز شامل رس با پلاستیسیته کم هست که به صورت قطعاتی از سنگ رس (مارن) بوده و در محل سه تا از چاهک‌ها دیده شده است.

جدول ۴: نتایج طبقه بندی نمونه‌های خاک

نام نمونه	۱	۲	G1	G2	G3	G4	G5
نتیجه طبقه بندی	SC-SM	SC-SM	SM	SC-SM	SM	SM	CL


پارامترهای تراکم خاک

در این آزمایش رابطه بین درصد رطوبت و وزن مخصوص خشک خاک کوبیده شده به وسیله یک چکش با وزن و ارتفاع سقوط مشخص تعیین می شود. با استفاده از نتایج این آزمایش، وزن مخصوص خشک حداکثر خاک و میزان رطوبت بهینه آن مشخص می گردد. در جدول (۵)، وزن مخصوص خشک حداکثر و درصد رطوبت بهینه نمونه‌های ۱، ۲، مخلوط خاک با ۱۰ درصد بنتونیت پودر انارک (A1) و پارس (E2) تعیین شده است. لازم به ذکر است که حداکثر اندازه دانه‌های نمونه‌های خاک آزمایش شده برابر با سه هشتم اینچ بوده است.

جدول ۵: نتایج آزمایش تعیین وزن مخصوص خشک حداکثر و رطوبت بهینه

جدول شماره نمونه‌ی خاک مخلوط	وزن مخصوص خشک حداکثر (kN/m³)	رطوبت بهینه (درصد)
۱	۲۰/۰۲	۱۰/۰۴
۲	۲۰/۰۵	۱۰/۳۷
مخلوط با ۱۰ درصد بنتونیت A1	۱۹/۱	۱۳/۳
مخلوط با ۱۰ درصد بنتونیت E2	۱۹/۱	۱۱/۸

در شکل (۳) منحنی‌های به دست آمده از آزمایش‌های تراکم بر روی تمامی نمونه‌های مختلف خاک محل و مخلوط با بنتونیت نشان



شکل ۵: نمودار رابطه بین شاخص خمیری و مقاومت فشاری تک محوری

آزمایش برش مستقیم

نمونه‌های خاک محل در تراکم ۱۰۰ درصد و نمونه‌های مخلوط شده با بنتونیت در تراکم ۹۰ درصد تحت برش قرار گرفتند. با توجه به لزوم ایجاد شرایط زهکشی شده در حین برش و مطابق دستورالعمل ASTM D3080/D3080M-11 [۶] به‌عنوان مبنای انجام آزمون سرعت برش نمونه ۰/۰۲۵ میلی‌متر بر دقیقه انتخاب شد. جنس خاک، درشت یا ریزدانه‌گی آن و خواص خمیری خاک از جمله عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سرعت برش نمونه هستند. در جدول (۶) نتایج آزمایش برش مستقیم در درصد تراکم‌های نشان داده شده برای نمونه‌های ۱، ۲ از خاک محل و نمونه‌های مخلوط با ۱۰ درصد بنتونیت پودر انارک (A1) و پارس (E2) مشخص شده است.


جدول ۷: نتایج آزمایش برش مستقیم

نمونه خاک مخلوط	درصد تراکم	زاویه اصطکاک داخلی (درجه)	چسبندگی (کیلوپاسکال)
۱	۱۰۰	۳۴	۱۵/۷۶
۲	۱۰۰	۳۴	۳۱/۵۸
مخلوط با ۱۰ درصد بنتونیت A1	۹۰	۲۵	۶/۵۹
مخلوط با ۱۰ درصد بنتونیت E2	۹۰	۲۶	۱۴/۷۱

با توجه به این‌که درصد تراکم نمونه‌های بدون بنتونیت با نمونه‌های مخلوط با بنتونیت یکسان نیست، نمی‌توان از مقایسه این نتایج، اثر بنتونیت بر روی مشخصات مقاومتی خاک را با اطمینان تعیین نمود. اما با توجه به تفاوت در شاخص خمیری بنتونیت‌های افزوده شده به نمونه‌ها (بیشتر بودن شاخص خمیری بنتونیت E2 نسبت به A1)، در مورد نمونه‌های مخلوط با بنتونیت می‌توان نتیجه گرفت که بیشتر بودن شاخص خمیری باعث افزایش چسبندگی نمونه‌ی خاک می‌شود. این درحالیست که زاویه اصطکاک داخلی خاک در مخلوط‌های با بنتونیت دارای شاخص‌های خمیری متفاوت، تفاوت چندانی نداشته است. افزایش چسبندگی، که از نتایج به‌دست آمده از تحقیق حاضر بوده با گزارشات و مقالات گذشته همخوانی مناسبی دارد [۷]. نمودار تنش‌های وارده بر نمونه‌های خاک‌های همگن و مخلوط خاک با بنتونیت در اشکال (۶) تا

همچنین با توجه به شیب منحنی‌های رسم شده، می‌توان نتیجه گرفت که به جز در یک مورد، مدول تغییر شکل نمونه‌ها تا کرنش مشخصی مشابه بوده و پس از آن، نمونه‌های دارای بنتونیت مدول تغییر شکل‌پذیری بیشتری از خود نشان داده‌اند و این افزایش مدول در خاک مخلوط با بنتونیت با شاخص خمیری بیشتر، بیشتر بوده است. این نتایج با نتایج گذشته همخوانی مناسبی دارد [۶].

مقایسه شکل منحنی‌های تنش-کرنش نشان می‌دهد که به جز نمونه ۲ که در مراحل اولیه بارگذاری، تغییر شکل و کرنش بیشتر و مدول تغییر شکل کمتری داشته است، نمونه‌های دیگر در مراحل اولیه بارگذاری کرنش‌های مشابه را تجربه کرده‌اند. این موضوع می‌تواند بیان‌گر نقش عمده‌تر اسکلت اصلی درشت دانه خاک بر رفتار آن در کرنش‌های کم باشد. با توجه به آن‌که بنتونیت اضافه شده به خاک ۱۰ درصد بوده است، نقش عمده را در رفتار تنش-کرنش اولیه بخش درشت‌دانه داشته است و لذا خاک پایه محل و نمونه‌های شامل هر دو نوع بنتونیت رفتار مشابه در کرنش‌های کمتر از خود نشان داده‌اند. با افزایش بارگذاری و رسیدن به کرنش‌های بیشتر، تاثیر وجود بنتونیت و نوع آن بیشتر نمایان گشته و باعث ایجاد تفاوت در رفتار نمونه‌های شامل بنتونیت و بدون آن و همچنین نمونه‌های با بنتونیت دارای پلاستیسیته متفاوت شده است.



شکل ۴: منحنی‌های به‌دست آمده از آزمایش‌های مقاومت فشاری تک

محوری بر روی تمامی نمونه‌ها

در شکل (۵) نمودار مشخص‌کننده اثر شاخص خمیری بر روی مقاومت فشاری تک محوری نمونه نمایش داده شده است. با توجه به این شکل دیده می‌شود که با افزایش شاخص خمیری، مقاومت فشاری تک محوری خاک افزایش می‌یابد. این افزایش مقاومت با افزایش شاخص خمیری به مقدار بیش از ۲۰ درصد چشم‌گیرتر است.


مشخص و مدت زمان اشباع سازی نمونه های خاک و نمونه های مخلوط با ۱۰ درصد بنتونیت پودر انارک (A1) و پارس (E2) مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که خاک محل پس از اختلاط با هر دو نوع بنتونیت نفوذپذیری قابل قبولی برای استفاده در پوشش نفوذناپذیر خواهند داشت زیرا مقدار نفوذپذیری در هر دو مخلوط حاوی بنتونیت از مقدار توصیه شده در استاندارد برای این پوشش ها، یعنی 7×10^{-7} سانتیمتر بر ثانیه کمتر است. نتایج جدول (۷) همچنین نشان می دهد که افزودن بنتونیت به خاک محل باعث کاهش نفوذپذیری خاک به میزان حدود ۱۰۰۰ برابر شده است. همچنین مخلوط حاوی بنتونیت E2 با شاخص خمیری بیشتر حدوداً نصف نفوذپذیری مخلوط حاوی بنتونیت A1 با شاخص خمیری کمتر می باشد.

جدول ۸: نتایج آزمایش تعیین نفوذپذیری

نمونه خاک مخلوط	بزرگترین سنگدانه (میلی متر)	شماره الک	زمان اشباع سازی (روز)	درصد تراکم	نفوذپذیری (سانتی متر بر ثانیه)
مخلوط کل نمونه ها	۹/۵	۳۸	۵	۹۰	$1/35 \times 10^{-6}$
مخلوط کل نمونه ها	۴/۷۵	۴	۱	۹۰	$1/98 \times 10^{-5}$
مخلوط با ۱۰ درصد بنتونیت A1	۹/۵	۳۸	۵ یا ۹	۹۰	$9/46 \times 10^{-8}$
مخلوط با ۱۰ درصد بنتونیت E2	۹/۵	۳۸	۵ یا ۹	۹۰	$4/58 \times 10^{-8}$


* الک با اندازه سه هشتم اینچ

با توجه به یکسان بودن درصد تراکم و بزرگترین اندازه سنگدانه نمونه ها می توان اثر بنتونیت بر روی نفوذپذیری نمونه ها را با استفاده از نتایج این آزمایش ها بررسی نمود. در شکل (۱۰) اثر شاخص خمیری بر روی میزان نفوذپذیری نمونه ها نشان داده شده است. با توجه به شکل (۱۰) می توان نتیجه گرفت که افزودن بنتونیت و در نتیجه افزایش شاخص خمیری باعث کاهش چشمگیر تراوایی نمونه خاک می گردد؛ لیکن تفاوت شاخص خمیری بنتونیت تاثیر کمتری نسبت به اثر وجود بنتونیت بر کاهش نفوذپذیری دارد.




شکل ۱۰: نمودار رابطه بین شاخص خمیری و نفوذپذیری نمونه های خاک


(۹) قابل مشاهده است. لازم به ذکر است عرض از مبدأ نمودار بیانگر چسبندگی و زاویه نمودار برش مستقیم نسبت به تنش قائم بیانگر زاویه اصطکاک داخلی می باشد.




شکل ۶: نمودار آزمایش برش مستقیم خاک مخلوط ۱



شکل ۷: نمودار آزمایش برش مستقیم خاک مخلوط ۲



شکل ۸: نمودار آزمایش برش مستقیم خاک مخلوط با ۱۰٪ بنتونیت A1



شکل ۹: نمودار آزمایش برش مستقیم خاک مخلوط با ۱۰٪ بنتونیت E2

آزمایش نفوذپذیری

با توجه به نوع خاک های مورد آزمایش در پروژه حاضر و نفوذپذیری کم این خاک ها، برای تعیین نفوذپذیری آنها از آزمایش هد افتان استفاده شده است. این آزمون برای تعیین ضریب نفوذپذیری خاک در ضمن عبور جریان آرام آب از خاک های ریزدانه انجام می گیرد. در جدول (۷) نتایج به دست آمده از آزمایش ها برای درصد تراکم های

نتیجه گیری و جمع بندی

هدف اصلی از ارائه این مقاله، انجام آزمایشات مختلف نظیر دانه بندی، حدود اتربرگ و تک محوری با اضافه کردن دو نوع بنتونیت مختلف با خاک محل پسماندگاه برای رسیدن به خصوصیات موردنظر برای پوشش چندلایه دفن می باشد. در این راستا، پارامترهایی نظیر مقاومت فشاری تک محوری، تحکیم، خصوصیات تراکمی ارزیابی گردید. نتایج آزمایشات نشان داد، رابطه بین افزایش درصد بنتونیت و شاخص خمیری خاک به صورت خطی است، با افزودن بنتونیت تراکم پذیری نمونه‌ها افزایش داشته همچنین به دلیل پایین بودن وزن مخصوص بنتونیت باعث کاهش وزن مخصوص خشک نمونه‌ها شده اگرچه این موضوع باعث افزایش رطوبت بهینه می‌شود. در آزمایش مقاومت فشاری تک محوری مشاهده شد، با افزایش بنتونیت مقاومت فشاری افزایش می‌یابد تاثیر افزایش شاخص خمیری بنتونیت در این تغییر چشمگیر است البته انتظار می‌رود با افزایش میزان بنتونیت رفته رفته از شیب افزایش مقاومت کاسته شود. از آزمایش برش مستقیم می‌توان نتیجه گرفت افزایش شاخص خمیری تغییر در زاویه اصطکاک داخلی نمونه‌ها ندارد اما افزایش آن باعث افزایش چسبندگی می‌شود. افزودن بنتونیت همانطور که تصور می‌شد در کاهش نفوذپذیری تاثیر چشمگیری دارد، با توجه آزمایشات در نمونه دارای شاخص خمیری بالاتر تا حدود نیمی از نمونه دیگر کاهش نفوذپذیری را شاهد هستیم.

مراجع

- [1] W. Bastiaens, F. Bernier and X. Li, "SELFRACT: Experiments and Conclusions on Fracturing, Self-healing and Self-sealing Processes in Clays," *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, vol. 32, no. 8-14, pp. 600-615, 2007.
- [2] M. H. Gleason, D. David E. and E. Gerald R., "Calcium and sodium bentonite for hydraulic containment applications," *Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering*, vol. 123, no. 5, pp. 438-445, 1997.
- [3] D. J. D'Appolonia, "Soil-bentonite slurry trench cutoffs," *Journal of the Geotechnical Engineering Division*, vol. 106, no. 4, pp. 399-417, 1980.
- [4] R. W. Day, "Discussion: Winter Effects on Hydraulic Conductivity of Compacted Clay," *Journal of Geotechnical Engineering*, vol. 122, no. 1, pp. 85-88, 1996.
- [5] S. Kumar and W.-L. Yong, "Effect of bentonite on compacted clay landfill barriers," *Soil and sediment contamination*, vol. 11, no. 1, pp. 71-89, 2002.
- [6] ASTM D3080/D3080M-1, Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions, 2012.
- [7] A. F. Ghazi, Engineering characteristics of compacted sand-bentonite mixtures, Edith Cowan University, 2015.